

7740/7741

PRIMARIO EPÓXICO DE
DOS COMPONENTES

Ficha técnica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El producto 7740/7741 es un primario epóxico de dos componentes, 100% sólidos, para uso sobre madera y superficies de concreto previamente a la aplicación de sistemas de impermeabilización. Mézclense dos partes de 7740 con una parte de 7741 en volumen.

CÓDIGOS DEL PRODUCTO Y COLORES.

7740: Gris

7741: Rojo

El color estándar, es: Negro

DESEMPEÑO DEL MATERIAL CURADO.

Descripción	Método de prueba	Resultados
Resistencia mín. a la tensión	ASTM D 638	N/A
Elongación a la ruptura	ASTM D 638	N/A
Resistencia a la compresión	ASTM D 695	N/A
Dureza Shore D	ASTM D2240	80
Presión del vapor	ASTM E 96	<0.11 Perm a 0.010"
Adherencia	ASTM D 4541	46 Kg./cm ²
Pérdida de peso por inmersión en agua	ASTM D 570	< 2 %
Abrasión Taber 1000 rev. cs 17	ASTM D 4060	53 mg.

DATOS DEL PRODUCTO

Descripción	Método de prueba	Resultados
Viscosidad 7740	ASTM 2196	6000 cps
Viscosidad 7741	ASTM 2196	3800 cps
Peso de la mezcla	ASTM D 1475	1.19 Kg./Lt.
Sólidos por peso	ASTM D 4209	99.1 %
Sólidos por volumen	Calculado	98.6 %
Punto de ignición	ASTM D 3278	>93° C
Etiqueta roja		No
Vida después de abierto el envase (mezcla)		2 horas
Vida almacenado		1 año
VOC mezcla	Método EPA 24	< 6 gr./Lt.

SEGURIDAD

Los componentes de 7740/7741 no contienen solventes ni se consideran inflamables.

7740 contiene epóxicos y epóxidos. Algunas personas pueden desarrollar reacciones alérgicas tales como comezón, coloración o problemas respiratorios y deben abandonar el área de trabajo cuando tales síntomas se desarrollen.

7741 contienen aminas alcalinas.

La ropa de trabajo debe incluir goggles, guantes de hule, overoles. En caso de contacto con la piel, remueva la ropa contaminada y lave el área afectada con agua y jabón por 15 minutos como mínimo. CONTACTESE UN MÉDICO.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Mantenga los envases bien cerrados en áreas protegidas. La temperatura ideal de almacenaje es de 10 a 30° C. Lávense bien las manos con agua y jabón después de manejar el producto.

AL-KOAT^{MR}
IMPERMEABILIZANTES

by



Tel. 5395 4333
01 800 2 AL - KOAT
25 5628

www.al-koat.com