

7825/7821

RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO

Ficha técnica POLIURETANOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los productos de la serie 7825/7821 son uretanos aromáticos de dos componentes diseñados para usarse como membranas impermeables para aplicaciones reflectivas en albercas. Este producto debe mezclarse con el catalizador 7821 en proporción 3:1.

CÓDIGOS DEL PRODUCTO Y COLORES.

El color estándar, es: Negro

LISTA DE MATERIALES CON LOS QUE PUEDE COMBINARSE.

Descripción	Método de prueba	Resultados
Resistencia mín. a la tensión	ASTM D 412	105 Kg./cm ²
Elongación a la ruptura	ASTM D 412	300%
Deformación permanente	ASTM D 412	20%
Adherencia	ASTM D 4541	28 Kg./cm ²
Abrasión Taber 1000 rev. cs 17	ASTM D 4060	5 mg.
Pérdida de peso por inmersión en agua	ASTM D 570	< 2 %
Dureza Shore A	ASTM D 2240	80-85
Presión del vapor	ASTM E 96	0.54 Perm a 0.020"

7825/7821

RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO

DATOS DEL PRODUCTO

Descripción	Método de prueba	Resultados
Peso por Litro	ASTM D 1475	1.19 Kg./Lt.
Sólidos por peso	ASTM D 4209	99+ %
Sólidos por volumen	Calculado	87 %
VOC	Método EPA 24	41 g./Lt.
Viscosidad (Mezclado)	ASTM D 562	85
Punto de ignición	ASTM D 3278	42° C
Vida almacenado		1 año
Vida después de abierto el envase		8 horas
Tiempo de curado a 24° C y 50% de humedad relativa	TT-S-00230A	24 horas

AL-KOAT^{MR}
POLIURETANOS



Tel. 5395 4333
01 800 2 AL - KOAT
25 5628

www.al-koat.com